



# KÄYTTÖOHJE

## NANO4LIFE SUOMI

### TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

## NANO4-WOOD<sup>®</sup>, NANO4-STONE<sup>®</sup>, NANO4-ULTRACOAT<sup>®</sup> ja NANO4-MARINETEXTILE<sup>®</sup> -tuotteille

### Pinnan esikäsittely:

- Puhdista pinta hyvin ennen tuotteen käyttöä millä tahansa perinteisellä menetelmällä ja huuhtele vedellä.

Kuivaa pinnoitettava alue ja anna pinnan kuivua täysin.

Suihkuta pinnoitetta runsaasti pinnoitettavaan materiaaliin kunnes sen imukyky on täyttynyt.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pintoja tulisi suihkuttaa vähintään kaksi kertaa riippuen pinnoitettavan pinnan huokoisuudesta.

Suihkutuksen lisäksi voit levittää pinnoitteen telalla tai upottamalla tuotteeseen.

Pinnoituksen jälkeen pinnan kovettuminen kestää 24 tuntia (20 ° C: ssa). Kovettumiseen tarvittava aika voi vaihdella ympäristön lämpötilasta riippuen. Korkeampi lämpötila nopeuttaa kovettumista! Pinnoitteen kovettumisen aikana tulee välttää suoraa auringonvaloa.

**Pinnoitteen kovettumisen aikana tulee välttää suoraa auringonvaloa.**



**Säilytettävä lasten ulottumattomissa, kuivassa ja suojassa auringon valolta.  
Katso tuotteen viimeinen käyttöpäivä.**